

Dulimild

AQUA ISO

Isolier- und Renovier Farbe auf Wasserbasis

- > Isoliert und deckt starke Verschmutzungen hervorragend in einem Arbeitsgang ab:



- > Russ
- > Rauch
- > Nikotin
- > starken Schmutz
- > gut getrocknete Wasserflecken

Das Bindemittel ist auf Basis von Sojabohnen in wässriger Emission gelöst und wurde speziell für Duli entwickelt. **Dulimild AQUA ISO** gehört zu den besten, funktionssichersten und umweltfreundlichsten, wasserverdünnbaren Isolierfarben Europas.

Eigenschaften:

Hochdeckend isolierend, diffusionsfähig, leicht fungizid eingestellt PH 8,6, vergilbt nicht, scheuerbeständig, leichte Verarbeitung, trocknet ansatzfrei tuchmatt auf, kann später mit wässrigen Farben wieder überarbeitet werden. Biologisch abbaubar.

Verarbeitung:

- Dulimild unverdünnt mit der Bürste oder Roller auftragen.
- Der Untergrund muss fettfrei, trocken und tragfähig sein.
- Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte nicht unter 18°C liegen.
- Tiefere Temperaturen oder zu hohe Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die Isolierwirkung.

Überarbeitbar:

Der 2-te Anstrich mit Dulimild kann schon nach 8 Stunden erfolgen
Mit wässrigen Anstrichsystemen kann Dulimild nach 12 Stunden überarbeitet werden, vorausgesetzt die Raumtemperatur ist nicht unter 20°C und die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht über 70%. Ansonsten müssen längere Wartezeiten eingehalten werden.

Durchhärtung:

Waschbeständig nach ca. 2 Wochen

Farbton:

Weiss

Tönung:

mit Universal- Abtönpasten, max. 5 % im Pastellbereich

Verbrauch:

Anstrich ca. 150 g / 120 ml / m²

Lagerung:

Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in trockener und frostsicherer Umgebung, transportiert und gelagert werden.

18 Monate Lagerfähig

Anbruch, gut verschlossen 6 Monate

Gebinde:

5 l / 6,25 kg 12 l / 18 kg

Dulimild ist frei von APEO. In den meisten wässrigen Farben wird grösstenteils dieser Zusatz als Konservierungsmittel eingesetzt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass APEO das Erbgut im Menschen negativ verändert. In der Schweiz dürfen keine Farben mit APEO hergestellt werden.

Hinweis:

Bei extrem verschmutzten, fettigen, öligen oder kritischen Untergründen wird ein Probeanstrich oder der Einsatz von Dulimatt "innen" empfohlen.

Die vorstehenden Angaben gelten als Richtlinien und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Wir als Hersteller garantieren die Lieferung von Qualitätsprodukten. Da wir nicht in der Lage sind die richtige Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. In jedem Falle müssen fachliche und handwerkliche Regeln eingehalten werden.

Hersteller:

Dulimex AG

Clausiusstrasse 50 - CH 8006 Zürich

Phone: +41 44 251 51 40

FAX: +41 44 251 51 49

Email: dulimex@duli.ch

Produktion & Technik:

Dulimex GmbH

Schilfweg 6 – A 6972 Fussach

Phone: +43 5578 73 535

FAX: +43 5578 73 787

Email: dulimex-at@duli.ch

Technische Auskunft:

Hans Dula

+49 171 5234 538

dulihans@duli.ch

www.duli.ch